

Tabela zbiorcza – sznury uszczelniające

Sznur	Warunki pracy		Zawory		Pompy			
					tłokowe		odśrodkowe	
	T(°C)	pH	P(Bar)	V(m/s)	P(Bar)	V(m/s)	P(Bar)	V(m/s)
Szczeliwa grafitowe								
MG-1000R	-200 do +650	0-14	450	-	-	-	-	-
MG-787	-200 do +650	0-14	350	-	-	-	-	-
MG-780R	-200 do +650	0-14	310	-	-	-	-	-
MG-780	-200 do +600	0-14	310	0,5	50	1	20	10
MG-780P	-200 do +600	0-14	310	0,5	50	1	20	10
MG-980	do +600	0-14	200	1,5	75	2	35	30
MG-970	do +500	0-14	200	1,5	75	2	35	30
MG-974	-50 do +300	1-13	150	1,5	75	2	40	30
MG-420	do +600	0-14	200	1,5	100	2	50	25
MG-410	do +500	0-14	200	1,5	100	1,5	50	20
Szczeliwa teflonowe								
MF-245	-200 do +270	0-14	200	2	150	3	-	-
MF-250	-200 do +270	0-14	100	1	100	2	50	15
MF-262	-200 do +250	0-14	150	2	150	3	15	15
MF-940	-200 do +270	1-13	200	2	150	3	60	20
MS-360	-50 do +270	2-14	250	2	200	3	80	20
Szczeliwa syntetyczne								
MF-360	-50 do +270	1-13	150	2	125	3	70	9
MS-320	-50 do +250	2-12	100	1	75	1,5	20	15
MS-315	-50 do +270	2-12	250	1,5	200	2	80	15

Podane dane techniczne, nie stanowią gwarancji właściwej pracy wyrobów w określonych warunkach. Należy je traktować wyłącznie jako wskazówki przy doborze materiału. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.